

FICHE TECHNIQUE

■ Caractéristiques

Stuc de finition sans odeur à faible teneur COV pour intérieur et extérieur à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse. Il permet d'obtenir un aspect stuqué lisse et très brillant très esthétique technique du *STUCCO SPATOLATO ALLA VENEZIANA*.

Nous conseillons l'utilisation de **STUC ACRYLIQUE** pour réaliser des teintes soutenues et saturées.

■ Mise en œuvre

• Préparation des supports

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

Les supports doivent être lisses et homogènes en absorption, de ce fait les supports non préparés (placoplâtre, carreau de plâtre, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres supports similaires) devront être ragréés ou ratissés puis fixés avec une impression à l'eau.

■ Mode d'emploi

Se colore avec des colorants universels. Bien mélanger avant l'application.

Prêt à l'emploi, mise en œuvre au plateau de stucateur (PLATOIR ITALIEN TRAPEZOIDAL) en 3 couches. Peut s'appliquer en 2 couches seulement. Sec et recouvrable après environ 4-6h.

Mettre en œuvre une première couche pour couvrir le fond. Ratisser au mieux en couche mince. Laisser sécher, puis ponçage si nécessaire avec papier abrasif type n° 100 ou 120.

Deuxième ratissage à "zéro" pour obtenir l'aspect le plus lisse possible. Laisser sécher, puis ponçage éventuel avec papier abrasif fin type n° 320 ou 400.

Finition avec troisième passe en papillonnant plus ou moins à l'aide du plateau de stucateur pour obtenir l'effet stuqué et ferrage au fur et à mesure avant séchage pour obtenir l'aspect brillant.

Il est possible de superposer plusieurs couleurs ou d'appliquer celles-ci par alternance au cours de la dernière couche.

Pour une meilleure protection et un effet plus éclatant, finir avec l'application de **CIRE SOLIDE**.

Eviter d'appliquer **STUC ACRYLIQUE** sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.

Consommation : environ 0,7 kg / m² pour 3 couches

■ Recommandations

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

■ Nettoyage et conservation

Nettoyage des outils à l'eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé au sec à l'abri du gel.

Conditionnement de 5 kg et 20 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.